

VERNIS CELLULOSIQUE MAT



Référence



Vernis nitrosynthétique mât à séchage rapide.

UTILISATION

Conçu pour le vernissage de différents types de boiseries en intérieur uniquement.

Recommandé dans le domaine d'ameublement et la décoration.

SUPPORT

Pour une facilité d'application et un rendement maximal, la surface à peindre doit être propre, saine, sèche et bien préparée avec le Surfaceur PU ou NC.

PRODUITS ANNEXES :

D400 Diluant supérieur pour bois.
D350 ou D325.

DONNEES TECHNIQUES

Présentation : Monocomposant.

Liant : Nitrosynthétique.

Aspect : Brillant.

Couleur : Incolore.

Densité relative : 0.94

Viscosité (Sec DIN6) à 20°C : 150 ± 5.

Extrait sec en poids : 33 (%).

Rendement : ≈ 8m² / L.

CONSEILS D'APPLICATION :



Dépoussiérer à l'aide d'un nettoyant adéquat



Jusqu'à l'obtention de la viscosité désirée selon le mode d'application



Buse : Ø 1,5 - Ø 1,7mm / 3,5 à 4,5 bars



1 à 2 couches
Épaisseur du film sec recommandé : 50 - 60µm



Entre les couches : 5 – 10min



Hors poussières à 20°C : 15min
Sec manipulable : 30min
Dur : 1 heure



Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez consulter le service technique d'AIGLOR

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE :

Conditionnement : 850ml.

Stockage : 1 an sous abri à température ambiante dans l'emballage d'origine fermé, et bien refermer le couvercle après utilisation.