AIGLOR
Peintures

GAMME : PEINTURE INDUSTRIELLE

SYSTEME : ACRYL- POLYURETHANE 2K

MONOCOUCHE POLYURETHANE 2K

Cette peinture se caractérise par son bon accrochage direct sur supports difficiles, son excellent pouvoir anticorrosion notamment grâce à l'incorporation des phosphates de zinc, son séchage rapide ainsi que son excellente résistance aux agents atmosphériques.

UTILISATION

Comme primaire d'accrochage anticorrosion sur structures métalliques lorsque des couches épaisses et une excellente résistance à la corrosion et aux agents atmosphériques sont nécessaires, idéal pour atmosphères industrielles et maritimes.

Comme finition brillante, appliquée en double couche.

SUPPORT

Adapté pour applications sur supports assainis comme fer, tôle galvanisée et aluminium (assainissement du support avec outillage mécanique, sablage ou dégraissage).

PREPARATION

Mélanger intimement la base et le durcisseur (catalyseur) et laisser mûrir le mélange 10 à 15 minutes avant l'application.

DONNEES TECHNIQUES

Présentation : Peinture à deux composants.

Liant : Résine acryl-polyuréthane

Aspect : Brillant ou satiné

Couleur : Blanc + Teintes.

Densité relative : 1.400 – 1.650 (g/L).

Viscosité à 20°C : 35 – 40 poises

Extrait sec en poids : 65 (%).

Rendement théorique : ≈ 6 - 8 m² / L (70µm)

PRODUITS ANNEXES :

Durcisseur Polyurethane
Diluant Universel 2K

CONSEILS D'APPLICATION :

	Dégraisser à l'aide d'un nettoyant adéquat
	BASE / Durcisseur : 4 / 1 (poids)
	Dilution jusqu'à 10% de Diluant Universel 2K
	Durée de vie du mélange : 4h à 20° C
	Buse : Ø 1,3 - Ø 1,5mm / 3,5 à 4,5 bars
	Epaisseur du film sec recommandée pour apprêt : 80 – 100 µm Épaisseur du film sec recommandée pour finition : 50 – 70 µm
	Entre les couches : 10 – 15 min
	Hors poussières à 25°C : 30 min Sec au toucher : 90 min Dur : 08 heures
	Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez consulter le service technique d'AIGLOR

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE :

Conditionnement : Base 800g – Durcisseur 200g / Base 4kg – Durcisseur 1kg / Base 16kg – Durcisseur 4kg
Stockage : 1 an sous abri à $T°_{amb}$ dans l'emballage d'origine fermé. Bien refermer le couvercle après utilisation.